

Technisches Datenblatt · Technical Data Sheet

PA6-MO Polyamid

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm	Property	Value	Unit	Standard
Dichte	1,14–1,16	g/cm ³	ISO 1183	Density	1.14–1.16	g/cm ³	ISO 1183
Zusatz	MoS■		—	Additive	MoS■		—
Streckenspannung	65–75	MPa	DIN EN ISO 527	Tensile strength	65–75	MPa	DIN EN ISO 527
E-Modul	2600–3000	MPa	DIN EN ISO 527	Tensile modulus	2600–3000	MPa	DIN EN ISO 527
Schmelztemperatur	220	°C	ISO 11357-3	Melting temperature	220	°C	ISO 11357-3

DE: Branchenübliche Richtwerte je Werkstoffklasse. EN: Typical industry values for material class. Stand 01.2026

Kunststoffedirekt · Middeldorper Weg 59a · 45327 Essen · info@kunststoffedirekt.de · www.kunststoffedirekt.de