

Technisches Datenblatt · Technical Data Sheet

PA6G Polyamid Guss

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm	Property	Value	Unit	Standard
Dichte	1,14–1,16	g/cm ³	ISO 1183	Density	1.14–1.16	g/cm ³	ISO 1183
Streckenspannung	75–85	MPa	DIN EN ISO 527	Tensile strength	75–85	MPa	DIN EN ISO 527
E-Modul	3000–3500	MPa	DIN EN ISO 527	Tensile modulus	3000–3500	MPa	DIN EN ISO 527
Schmelztemperatur	220	°C	ISO 11357-3	Melting temperature	220	°C	ISO 11357-3

DE: Branchenübliche Richtwerte je Werkstoffklasse. EN: Typical industry values for material class. Stand 01.2026

Kunststoffedirekt · Middeldorper Weg 59a · 45327 Essen · info@kunststoffedirekt.de · www.kunststoffedirekt.de